

OVER VIEW

DE . V11

decopoint[®]

NA

Nicht klebend

SA

Selbstklebend

NEW

Produkt-Neuheiten

+ ▼

Darstellung zeigt nicht die gesamte Plattenlänge

Fortlaufendes Design

Plattenübergreifender Musterverlauf

FEUCHTRAUMEIGNUNG



Ungeeignet für Feuchträume



Geringe Eignung für Feuchträume



Bedingte Eignung (Spritzwasser entfernen)



Sehr gute Eignung für Feuchträume



Nasszelleneignung

ABRIEBBESTÄNDIGKEIT



Einsatz nur im Dekorationsbereich



Geringe Abriebbeständigkeit



Normale Abriebbeständigkeit



Gute Abriebbeständigkeit



Sehr gute Abriebbeständigkeit



Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit



Kratzfest

AR

AR+

STRUCTURE-LINE (SL) 11
DECO-LINE DECORATION (DM) 27
DECO-LINE DISPLAY (DM) 45
MULTISTYLE (MS) 59
FABRIC-LINE (FL) 63
LEATHER-LINE (LL) 71
NATURE-LINE (NL) 77
SIBUGLAS (SG) 91

LEGENDE 106

PRODUKTEIGENSCHAFTEN **107**
VERARBEITUNG **109**
SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR **111**

VERARBEITUNGSHINWEISE 113

GRUNDREGELN DER VERARBEITUNG **114**
UNTERGRUNDVORBEREITUNG FÜR VERKLEBUNG **116**
VERKLEBUNG VON SELBSTKLEBENDEN DESIGNPLATTEN (SA) **116**
VERARBEITUNG VON NICHT KLEBENDEN DESIGNPLATTEN (NA) MIT SPACHTELKLEBER **117**
VERKLEBUNG MIT KARTUSCHENKLEBER **117**
DEKORPANELEE MIT WEISSLEIM VERPRESSEN (PVA) **118**
SELBSTKLEBENDE DESIGNPLATTE VERKLEBT AUF BESCHICHTETER
HOLZTRÄGERPLATTEN INKL. KANTEN UND FRÄSUNG **121**
VERARBEITUNGSHINWEISE **NATURE-LINE 122**

LAGERUNG 123

TRANSPORT 123


REINIGUNG 123

ENTSORGUNG 123


Wir machen Räume lebendig.

Mit unserer Laminierkunst vereinen wir Schönheit und Funktion, indem wir verschiedene Materialien miteinander verbinden. Kundenorientiert und flexibel fertigen wir Designelemente in herausragender Qualität und sorgen so für unverwechselbare Raumerlebnisse.


STRUCTURE-LINE



SL LOTUS
CLASSY Black



SL CROCO
CLASSY Black



SL RACE
Vintage Copper/
Silver




SL LAVA
VINTAGE Copper




SL LAVA
VINTAGE Silver




SL LAVA
VINTAGE Gold



SL CRASHED
Silver




SL CRASHED
Old Platin




SL CRASHED
Smoke PF AR




SL CRASHED
CLASSY Black




SL CREPA
Silver




SL CREPA
Gold




SL RATTAN 20
Silver



SL RATTAN 20
Gold




SL NOTCH
Smoke PF AR



SL NOTCH
Silver matt




SL NOTCH
Gold matt




SL OCEAN
Anthracite AR




NEW
SL OCEAN
Iceblue AR




SL OCEAN
Silver



NEW
SL OCEAN
Gold



SL OCEAN
Hollywood



SL OCEAN
Hollywood Blue



SL OCEAN
Aqua



SL OCEAN
Rainbow

DECO-LINE DECORATION




DM Corten



DM LIMESTONE Grey



DM CEMENT Light




DM MARBLE White



DM VINTAGE Copper



DM VINTAGE Silver




DM METALLIC USED Sand



DM LUXURY Bronze




DM LUXURY Gold




DM CLASSY Black AR



DM CLASSY Gold




DM OXIDIZED Copper



DM Smoke PF AR




DM MONSOON VINTAGE Brown




DM CONCRETE Grey AR



WL Carbonized Wood




WL Nutwood




WL OAK TREE Light


DECO-LINE DISPLAY




DM OPTICAL MIRROR
Fashion Grey AR




DM OPTICAL MIRROR
Anthracite AR




DM OPTICAL MIRROR
Copper AR




DM OPTICAL MIRROR
Gold AR




DM OPTICAL MIRROR
Brass AR




DM OPTICAL MIRROR
Silver AR




DM Brown AR




DM Red Brown AR




DM Gold AR




DM Brass AR




DM Gold 30 AR




DM Fashion Gold AR




DM Fashion Grey AR




DM Anthracite AR




DM Fashion Red AR



DM Iceblue AR



DM Bronze




DM Gold




DM Silver




DM Silver/White




DM Aqua




DM Hollywood Blue




DM Hollywood




DM MAGIC Black AR




DM MAGIC White AR




DM Graphite Black matt




DM Snow White matt




DM Gold MMS




DM Silver MMS



DM Brass brushed matt AR




DM Copper brushed AR



DM Titan brushed AR




DM Champagne brushed AR




DM Silver brushed


MULTISTYLE




MS 5x5 flex
Aqua




MS 5x5 flex
Hollywood




MS 5x5 flex
Gold




MS 5x5 flex
Silver




MS 10x10 flex
Gold



MS 10x10 flex
Silver



MS 20x20 flex
Gold



MS 20x20 flex
Silver


FABRIC-LINE



FL CUBE VELVET
Bordeaux



FL CUBE VELVET
Pearl



FL CREPA
VELVET
Volcano




FL CREPA
VELVET
Avocado




FL COMB
VELVET Pearl



FL COMB
VELVET Curry




FL SQUARE 2
VELVET Mocha



FL LAVA VELVET
Volcano

LEATHER-LINE



LL ROMBO 40
Nero matt




LL ROMBO 40
Creme matt




LL ROMBO 40
Bianco matt




LL Charcoal
Dark



LL London Clay




LL Charcoal
Light




LL Dove Tale




LL Stony
Ground



LL White




LL LEGUAN
Nero



LL LEGUAN
Copper



LL LEGUAN
Gold




LL LEGUAN
Silver




LL LEGUAN
Bianco


NATURE-LINE




WL Carbonized
Wood Nature




WL Nutwood
Nature




WL Nutwood
Country Nature




WL Sessile OAK
Nature




WL Sunwood
Nature




WL Willow OAK
Nature




WL OAK TREE
Light Nature




DM CEMENT
Dark Nature



DM Corten
Nature



DM LIMESTONE
Grey Nature



DM CEMENT
Light Nature




DM MARBLE
White Nature

SIBUGLAS



SG MARBLE
Black AR+




SG MARBLE
Grey AR+



SG MARBLE
Emperador AR+




SG MARBLE
Brown AR+



SG MARBLE
Alpine AR+




SG MARBLE
White AR+




SG LEGUAN
Nero AR+



SG LEGUAN
Copper AR+



SG LEGUAN
Gold AR+



SG LEGUAN
Silver AR+



SG VINTAGE
Copper AR+



SG VINTAGE
Silver AR+




SG LUXURY
Bronze AR+



SG LUXURY
Gold AR+



SG OLD Platin
AR+




NEW
SG METALLIC
USED Steel AR+



NEW
SG METALLIC
USED Sand AR+




NEW
SG CLASSY
Gold AR+




SG Hollywood

PASSENDE GEGENZUGPLATTEN

für PVA Verpressung




passender
Gegenzug



STRUCTURE LINE



Mehr Struktur für Möbel und Wände: Stimmige Farben und einzigartige Designs unserer STRUCTURE-LINE machen jede Oberfläche zum Hingucker und zaubern dreidimensionale Effekte. Ob Rattan-, Ocean- oder Betonoptik – diese Designplatten sorgen für ein optisches und haptisches Erlebnis der besonderen Art.




SL LOTUS CLASSY Black
2600 x 1000 | NA 24934 | SA 24963



STRUCTURE-LINE

SL LOTUS CLASSY Black

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	0,93
Maximale Reliefhöhe	3,3	3,43
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,1	~ 2,7

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL CROCO CLASSY Black
2600 x 1000 | NA 24935 | SA 24964



□ SL CROCO CLASSY Black

2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL CROCO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	1,04
Maximale Reliefhöhe	2,4	2,64
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,1	~ 2,7

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL RACE VINTAGE Copper/Silver
2600 x 1000 | NA 17240 | SA 17241



□ SL RACE
VINTAGE Copper/Silver

Photo Wilhelm Radinger

2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL RACE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Maximale Reliefhöhe	1,5	1,63
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL LAVA VINTAGE Copper
2600 x 1000 | NA 14786 | SA 14805



SL LAVA VINTAGE Silver
2600 x 1000 | NA 24968 | SA 24972



SL LAVA VINTAGE Gold
2600 x 1000 | NA 24969 | SA 24973



SL LAVA VINTAGE
Copper



2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL LAVA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	1,04
Maximale Reliefhöhe	1,9	2,14
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,4	~ 3

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG


	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	






SL CRASHED Silver

2600 x 1000 | NA 19335 | SA 19346



2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL CRASHED Silver

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,24
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,44
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,8	~ 3,4

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL CRASHED OLD Platin
2600 x 1000 | NA 19519 | SA 19523



Photo: Dekomat AG - Creative Expert

2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL CRASHED OLD Platin

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,24
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,44
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■ ■ ■ □ □	
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,1	~ 2,7

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG


	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL CRASHED Smoke PF AR
2600 x 1000 | NA 24908 | SA 24940



☐ SL CRASHED Smoke PF AR

Photo: HKW, Alexander Knaebel

STRUCTURE-LINE abriebbeständig

SL CRASHED Smoke PF AR

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	1,04
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,44
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,1	~ 2,7

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	


* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	





SL CRASHED CLASSY Black
2600 x 1000 | NA 24909 | SA 24941



□ SL CRASHED CLASSY Black

STRUCTURE-LINE

SL CRASHED CLASSY Black

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	1,04
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,44
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,1	~ 2,7

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG


	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL CREPA Silver

2600 x 1000 | NA 24913 | SA 24945



SL CREPA Gold

2600 x 1000 | NA 24912 | SA 24944



□ SL CREPA Silver

2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL CREPA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	1,04
Maximale Reliefhöhe	1,7	1,94
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,2	~ 2,8

VERARBEITUNG


	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck Gold	Auf Anfrage	
Digitaldruck Silver	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	




SL RATTAN Silver

2600 x 1000 | NA 24922 | SA 24956



SL RATTAN Gold

2600 x 1000 | NA 24921 | SA 24955



□ SL RATTAN Silver

2600 x 1000



STRUCTURE-LINE

SL RATTAN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	1,04
Maximale Relieffhöhe	2,4	2,64
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■ ■ ■ □ □	
Abriebbeständigkeit	■ ■ □ □ □ □ □	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,2	~ 2,8

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck Gold	Auf Anfrage	
Digitaldruck Silver	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.


ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL NOTCH Smoke PF AR
2600 x 1000 | NA 24931 | SA 24960



STRUCTURE-LINE **abriebbeständig**

SL NOTCH Smoke PF AR

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	0,93
Maximale Reliefhöhe	1,2	1,33
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,1	~ 2,7

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	


VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	


* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	





SL NOTCH Silver matt
2600 x 1000 | NA 24947 | SA 24961



SL NOTCH Gold matt
2600 x 1000 | NA 24948 | SA 24962



□
SL NOTCH
Silver matt

Photo: HKW, Alexander Kneibel

STRUCTURE-LINE

SL NOTCH matt

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	0,8	0,93
Maximale Reliefhöhe	1,2	1,33
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,2	~ 2,8

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck Gold	Auf Anfrage	
Digitaldruck Silver	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.


ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



SL OCEAN Anthracite AR
2600 x 1000 | NA 25670 | SA 27049



SL OCEAN Iceblue AR
2600 x 1000 | NA 27061 | SA 27047

NEW



□ SL OCEAN Iceblue AR

Aufgrund der Struktur wird generell eine mechanische Montage (Schrauben, Abstandhalter) empfohlen. Anwendungen im Deckenbereich müssen mechanisch montiert werden.

STRUCTURE-LINE

SL OCEAN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	2,0	2,24
Maximale Relieftiefe	8,0	8,24
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■■■□	
Gerollt verpackbar	—	
Kleinster Biegeradius mm	1000	
Gewicht/Paneel kg	~ 5,6	~ 6,2

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden	✓	
Stanzen	Auf Anfrage	
Bohren	✓	
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzusschnitt	✓	
Abkanten	Auf Anfrage	—
PVA verpressbar	—	
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
Kleberempfehlung*	Kartuschen- oder Spachtelkleber	—
PVA-Vorbehandlung	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	
Magnetisch ab 3 Platten	—	

	NA	SA
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	Auf Anfrage	
Entflammbarkeit EN13501-1	Auf Anfrage	

* Generell empfiehlt SIBU DESIGN zusätzlich eine mechanische Befestigung.

DOWNLOAD >>>
Verarbeitungshinweise



SL OCEAN Silver

2600 x 1000 | NA 25570 | SA 27027



NEW

SL OCEAN Gold

2600 x 1000 | NA 27111 | SA 27823




SL OCEAN Hollywood

2600 x 1000 | NA 25671 | SA 27048




SL OCEAN Hollywood Blue

2600 x 1000 | NA 27565 | SA 27822



SL OCEAN Aqua

2600 x 1000 | NA 25669 | SA 27207



SL OCEAN Rainbow

2600 x 1000 | NA 27679 | SA 27743



SL OCEAN Aqua

Aufgrund der Struktur wird generell eine mechanische Montage (Schrauben, Abstandhalter) empfohlen. Anwendungen im Deckenbereich müssen mechanisch montiert werden.

STRUCTURE-LINE

SL OCEAN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	2,0	2,24
Maximale Relieftiefe	8,0	8,24
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□	
Gerollt verpackbar	—	
Kleinsten Biegeradius mm	1000	
Gewicht/Panel kg	~ 5,6	~ 6,2

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden	✓	
Stanzen	Auf Anfrage	
Bohren	✓	
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	
Abkanten	Auf Anfrage	—
PVA verpressbar	—	
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
Kleberempfehlung*	Kartuschen- oder Spachtelkleber	—
PVA-Vorbehandlung	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	
Magnetisch ab 3 Platten	—	

	NA	SA
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	Auf Anfrage	
Entflammbarkeit EN13501-1	Auf Anfrage	

* Generell empfiehlt SIBU DESIGN zusätzlich eine mechanische Befestigung.

DOWNLOAD >>>
Verarbeitungshinweise



DECO LINE

Decoration




Das DECO-LINE DECORATION Lieferprogramm umfasst vielseitige Dekoroberflächen: metallisch, gebürstet bis hin zu vintage, sowie Cement-, Holz- und Steinoptiken. Hochmodernes sowie Evergreens in einer breiten Farbpalette.



NEW

DM Corten

2600 x 1000 | NA 25274 | SA 25276



□ DM Corten

2600 x 1000



DECO-LINE

DM Corten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



NEW

DM LIMESTONE Grey

2600 x 1000 | NA 26324 | SA 28808



☐ DM LIMESTONE Grey

2600 x 1000



DECO-LINE

DM LIMESTONE Grey

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,6	~ 3,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	






DM CEMENT Light

2600 x 1000 | NA 19087 | SA 19091



□ DM CEMENT Light

2600 x 1000



DECO-LINE

DM CEMENT Light

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 3,3	~ 3,9

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



DM MARBLE White

2600 x 1000 | NA 19327 | SA 19338



2600 x 1000



DECO-LINE

DM MARBLE White

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Paneel kg	~ 3,3	~ 3,9

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	






DM VINTAGE Copper

2600 x 1000 | **NA** 17276 | **SA** 17277



DM VINTAGE Silver

2600 x 1000 | **NA** 17274 | **SA** 17275



2600 x 1000



DECO-LINE

DM Vintage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	





NEW

DM METALLIC USED Sand
2600 x 1000 | NA 25349 | SA 25351



□
DM METALLIC USED Sand

2600 x 1000



DECO-LINE

DM METALLIC USED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,5	~ 3,1

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	✓
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigestellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



DM LUXURY Bronze

2600 x 1000 | **NA** 17825 | **SA** 17846



DM LUXURY Gold

2600 x 1000 | **NA** 21391 | **SA** 21392



2600 x 1000



DECO-LINE

DM LUXURY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten Gold	—	—
Abkanten Bronze	✓	—
Thermisch verformbar Gold	—	—
Thermisch verformbar Bronze	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	





DM CLASSY Black AR

2600 x 1000 | NA 19325 | SA 19336



DM CLASSY Gold

2600 x 1000 | NA 24555 | SA 24557



□ DM CLASSY Gold

DECO-LINE

DM CLASSY

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□□	
Abriebbeständigkeit Black	■■■■■□□	
Abriebbeständigkeit Gold	■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten Black	—	—
Abkanten Gold	✓	—
Thermisch verformbar Black	—	—
Thermisch verformbar Gold	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



DM OXIDIZED Copper
2600 x 1000 | NA 26522 | SA 26523



2600 x 1000



DECO-LINE

DM OXIDIZED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



DM Smoke PF AR

2600 x 1000 | NA 10385 | SA 10389



□ DM Smoke PF AR

DECO-LINE abriebbeständig

DM PF AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschneid	✓	✓
Abkant	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



DM MONSOON VINTAGE Brown
2600 x 1000 | NA 17033 | SA 17037



2600 x 1000



DECO-LINE

DM MONSOON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinstes Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,6	~ 3,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



DM CONCRETE Grey AR
2600 x 1000 | NA 22827 | SA 22828



□ DM CONCRETE Grey AR

DECO-LINE abriebbeständig

2600 x 1000



DM CONCRET Grey AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	PP	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 3	~ 3,6

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



WL Carbonized Wood
2600 x 1000 | NA 25152 | SA 25154



WL Carbonized Wood

2600 x 1000



DECO-LINE

WL Carbonized Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■□□	
Abriebbeständigkeit	■■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinstes Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,8	~ 3,4

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.


VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



WL Nutwood

2600 x 1000 x 11 | **NA** 25155 | **SA** 25159

2600 x 1000 x 1,2 | **NA** 19019 | **SA** 19030 - Auslaufartikel



2600 x 1000



DECO-LINE

WL Nutwood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 3,4	~ 4

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



WL OAK TREE Light

2600 x 1000 | NA 17278 | SA 17279



2600 x 1000



DECO-LINE

WL OAK TREE Light

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,1	1,23
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 3,2	~ 3,8

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	





DECO LINE

DECO LINE

DECO LINE

DECO LINE

DECO LINE

DECO LINE

Display

Das DECO-LINE DISPLAY Lieferprogramm umfasst polychrome Oberflächen, brillante Spiegel, sowie gebürstete Designs in einer breiten Farbpalette. Besonders geeignet für Display und Shopwindow.



DM OPTICAL MIRROR Fashion Grey AR
2800 x 1250 | NA 21244



DM OPTICAL MIRROR Anthracite AR
2800 x 1250 | NA 21241



DM OPTICAL MIRROR Copper AR
2800 x 1250 | NA 21245



DM OPTICAL MIRROR Gold AR
2800 x 1250 | NA 21243



DM OPTICAL MIRROR Brass AR
2800 x 1250 | NA 21242



DM OPTICAL MIRROR Silver AR
2800 x 1250 | NA 20877



DM OPTICAL MIRROR Anthracite AR

DECO-LINE abriebbeständig

DM OPTICAL MIRROR AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA
Oberflächenmaterial	PET
Trägermaterial	HIPS
Materialstärke mm	1,0
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■■■■□
Abriebbeständigkeit	■■■■■■□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	150
Gewicht/Panel kg	~ 3,65

VERARBEITUNG

	NA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen, Fräsen	✓
Laserzuschnitt	✓
Abkantfen	✓
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	✓
Digitaldruck	—
Siebdruck	—

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG


	NA
PVA-Vorbehandlung	✓
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	✓

	NA
Magnetisch ab 3 Platten	—
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



DM Brown AR

2600 x 1000 | **NA** 10147 | **SA** 10150



NEW

DM Red Brown AR

2600 x 1000 | **NA** 28498 | **SA** 28499



DM Gold AR

2600 x 1000 | **NA** 10181 | **SA** 10187
2000 x 1000 | **NA** 10178 | **SA** 10186 (DISCONTINUED)



DM Brass AR

2600 x 1000 | **NA** 10135 | **SA** 10139



NEW


DM Gold 30 AR

2600 x 1000 | **NA** 25572 | **SA** 25573



DM Fashion Gold AR

2600 x 1000 | **NA** 25322 | **SA** 25323



□ DM Gold AR

DECO-LINE abriebbeständig

DM Mirror AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



DM Fashion Grey AR

2600 x 1000 | NA 13808 | SA 13810



DM Anthracite AR

2600 x 1000 | NA 10120 | SA 10125



DM Fashion Red AR

2600 x 1000 | NA 22387 | SA 23388



DM Iceblue AR

2600 x 1000 | NA 10204 | SA 10210



Photo: © Form Factory

DECO-LINE abriebbeständig

DM Mirror AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzusschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



DM Bronze

2600 x 1000 | NA 10143 | SA 15275



DM Gold

2600 x 1000 | NA 25077 | SA 25078



DECO-LINE

DM Mirror

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinstes Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzusschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck Bronze	✓*	
Digitaldruck Gold	Auf Anfrage	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	

DM Silver

2600 x 1000 / 1 mm | **NA** 10312 | **SA** 10324
 2000 x 1000 / 1 mm | **NA** 10304 | **SA** 10322
 2000 x 1000 / 2 mm | **NA** 12114 | **SA** 10323 (DISCONTINUED)

DM Silver/White

2000 x 1000 / 1 mm | **NA** 10372 | **SA** 10381



DECO-LINE

DM Mirror

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0 / 2,0	1,13 / 2,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Panel kg Silver (2600x1000x1)	~ 2,7	~ 3,3
Gewicht/Panel kg Silver/White (2000x1000x1)	~ 2,1	~ 2,7

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzusschnitt	✓	✓
Abkantfen	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓*	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	

DM Aqua

2600 x 1000 | NA 18424 | SA 18443

DM Hollywood Blue

2600 x 1000 | NA 20945 | SA 21272

DM Hollywood

2600 x 1000 | NA 18433 | SA 18442



Photo: © Barbara Medo

DECO-LINE

DM Mirror

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■□□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓	
Siebdruck	✓	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓ DM Hollywood + Blue	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓ DM Hollywood + Blue	



DM Magic Black AR

2600 x 1000 | NA 15415 | SA 15423



DM Magic White AR

2600 x 1000 | NA 15414 | SA 15422



□ DM Magic White AR

Photo: SU VALGUS

DECO-LINE abriebbeständig

DM Magic AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzusschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	

DM Graphite Black matt
2600 x 1000 | NA 23144 | SA 23147

□
DM Graphite Black matt

DM Snow White matt
2600 x 1000 | NA 23145 | SA 23146



DECO-LINE

DM matt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	Auf Anfrage	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓ Snow White	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓ Snow White	



DM Gold MMS

2600 x 1000 | NA 20500 | SA 20502



DM Silver MMS

2600 x 1000 | NA 20499 | SA 20501



DM Gold MMS

DM MMS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	Druck	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■ ■ ■ □	
Abriebbeständigkeit	■ □ □ □ □ □	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,6	~ 3,2

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	—	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	✓*	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



DM Brass brushed matt AR
2600 x 1000 | NA 15290 | SA 15298



DECO-LINE abriebbeständig

2600 x 1000



DM Brushed matt AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Paneel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	






DM Copper brushed AR

2600 x 1000 / **NA** 12418 / **SA** 12432



DM Champagne brushed AR

2600 x 1000 | **NA** 12417 | **SA** 12433



DM Titan brushed AR

2600 x 1000 | **NA** 12285 | **SA** 12431



□
DM Titan
brushed
AR

DECO-LINE abriebbeständig

2600 x 1000



DM Brushed AR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzuschritt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	Auf Anfrage	
Siebdruck	✓	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	





DM Silver brushed

2600 x 1000 | **NA** 10291 | **SA** 10298

2000 x 1000 | **NA** 10286 | **SA** 10296 (DISCONTINUED)



□ DM Silver brushed

Photo: CATOIR RAMAHI Visual Performers

DECO-LINE

2600 x 1000



DM Brushed

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PET	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,0	1,13
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Abriebbeständigkeit	■■■■□□□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton	✓ Dekorseite innen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius	150 mm	
Gewicht/Panel kg	~ 2,7	~ 3,3

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen, Fräsen	✓	—
Laserzusschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
Thermisch verformbar	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	✓	
Siebdruck	✓	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	✓	
Entflammbarkeit EN13501-1	✓	



MULTISTYLE


MULTISTYLE

MULTISTYLE


MULTISTYLE

MULTISTYLE

MULTISTYLE



Die MULTISTYLE Spiegeloberflächen in edler Mosaikoptik sind besonders flexibel und lassen sich problemlos über Rundungen verkleben. Ein Muss im Display- und Dekorationsbereich.



NEW


MS 5x5 flex Aqua
980 x 980 | SA 27809




MS 5x5 flex Hollywood
980 x 980 | SA 27376



MS 5x5 flex Gold
980 x 980 | SA 27373



MS 5x5 flex Silver
980 x 980 | SA 27377



MULTISTYLE

MS 5x5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial	PET
Trägermaterial	HIPS
Materialstärke mm	1,2
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■■■□
Abriebbeständigkeit	■■□□□□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	20
Gewicht/Panel kg	~1,2

VERARBEITUNG


	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen, Fräsen	—
Laserzuschnitt	✓
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck Silver, Hollywood	✓*
Digitaldruck Gold	Auf Anfrage*
Siebdruck	—

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne
beigestellt.


ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	✓
Maximale Länge mm	3000
Maximale Breite mm	1000


	SA
Weitere Stärken	—
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—




MS 10x10 flex Gold
980 x 980 | SA 27374



MS 10x10 flex Silver
980 x 980 | SA 27378



MS 20x20 flex Gold
980 x 980 | SA 27375



MS 20x20 flex Silver
980 x 980 | SA 27379



MS 20x20 flex Silver

MULTISTYLE

MS 10x10 / 20x20

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial	PET
Trägermaterial	HIPS
Materialstärke mm	1,2
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■■■■□
Abriebbeständigkeit	■■□□□□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 6 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	35 MS 10x10 flex
	50 MS 20x20 flex
Gewicht/Panel kg	~1,2

VERARBEITUNG


	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen, Fräsen	—
Laserzuschritt	✓
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck Silver	✓*
Digitaldruck Gold	Auf Anfrage*
Siebdruck	—

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	✓
Maximale Länge mm	3000
Maximale Breite mm	1000

	SA
Weitere Stärken	—
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



FABRIC LINE



Die FABRIC-LINE - raffiniert und zeitgemäß - bietet ein vielfältiges Sortiment von unterschiedlichen Textilien. Das Zusammenspiel der haptischen Beschaffenheiten, Strukturen und Farben schaffen ein einzigartiges multisensorisches Erlebnis.

FL CUBE VELVET Bordeaux

2600 x 1000 | NA 22709 | SA 22719

FL CUBE VELVET Pearl

2600 x 1000 | NA 22710 | SA 22720

Bitte berücksichtigen Sie vor Weiterverarbeitung oder Produktinstallation die Strichrichtung der Oberfläche. Werden Designplatten nicht in der gleichen Strichrichtung montiert, entsteht ein optischer Farbunterschied.



2600 x 1000



FABRIC-LINE

FL CUBE VELVET

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	PET/Faser	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,7	1,83
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,33
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinsten Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 3,6	~ 4,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.


VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG


	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



FL CREPA VELVET Volcano

2600 x 1000 | NA 22706 | SA 22717



FL CREPA VELVET Avocado

2600 x 1000 | NA 22705 | SA 22715

Bitte berücksichtigen Sie vor Weiterverarbeitung oder Produktinstallation die Strichrichtung der Oberfläche. Werden Designplatten nicht in der gleichen Strichrichtung montiert, entsteht ein optischer Farbunterschied.



2600 x 1000



FABRIC-LINE

FL CREPA VELVET

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	PET/Faser	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,7	1,83
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,33
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 3,6	~ 4,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkantfen	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	





FL COMB VELVET Pearl

2600 x 1000 | **NA** 22696 | **SA** 22712



FL COMB VELVET Curry

2600 x 1000 | **NA** 22695 | **SA** 22711

Bitte berücksichtigen Sie vor Weiterverarbeitung oder Produktinstallation die Strichrichtung der Oberfläche. Werden Designplatten nicht in der gleichen Strichrichtung montiert, entsteht ein optischer Farbunterschied.



FL COMB VELVET Pearl

2600 x 1000



FABRIC-LINE

FL COMB VELVET

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	PET/Faser	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,7	1,83
Maximale Relieftiefe	2,2	2,33
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar <small>Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern</small>	✓	✓
	<small>Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton</small>	<small>Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton</small>
Kleinsten Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 3,6	~ 4,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	


FL SQUARE 2 VELVET Mocha

2600 x 1000 | **NA** 22703 | **SA** 22713

Bitte berücksichtigen Sie vor Weiterverarbeitung oder Produktinstallation die Strichrichtung der Oberfläche. Werden Designplatten nicht in der gleichen Strichrichtung montiert, entsteht ein optischer Farbunterschied.



2600 x 1000



FABRIC-LINE

FL SQUARE 2 VELVET

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	PET/Faser	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,7	1,83
Maximale Reliefhöhe	2,2	2,33
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 3,6	~ 4,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.


VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	




FL LAVA VELVET Volcano
2600 x 1000 | NA 22707 | SA 22718

Bitte berücksichtigen Sie vor Weiterverarbeitung oder Produktinstallation die Strichrichtung der Oberfläche. Werden Designplatten nicht in der gleichen Strichrichtung montiert, entsteht ein optischer Farbunterschied.



FL LAVA VELVET Volcano

2600 x 1000



FABRIC-LINE

FL LAVA VELVET

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial*	PET/Faser	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,7	2,94
Maximale Relieftiefe	2,2	2,44
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Paneel kg	~ 3,6	~ 4,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	Auf Anfrage	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



FL LAVA VELVET Volcano



LEATHER LINE



Tierwohl ist uns ein großes Anliegen – weswegen alle Produkte der LEATHER-LINE vegan sind. Angefangen von edlen Ledernarbungen, über besondere Ziernaht-techniken bis hin zu exotischen Reptiliendekoren – der Unterschied zu Echtleder ist nicht erkennbar.



LL ROMBO 40 Nero matt
2600 x 1000 | **NA** 15014 | **SA** 15029



LL ROMBO 40 Creme matt
2600 x 1000 | **NA** 13848 | **SA** 13863



LL ROMBO 40 Bianco matt
2600 x 1000 | **NA** 15025 | **SA** 15041



□
LL ROMBO 40
Nero matt

2600 x 1000



LEATHER-LINE

LL ROMBO 40

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PU-Leder	
Trägermaterial	HIPS, PE-Schaum	
Materialstärke mm	3,8	4,04
Maximale Reliefhöhe	5	5,24
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300	
Gewicht/Paneel kg	~ 4,1	~ 4,7

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	—	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	—	—
PVA verpressbar	—	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	—	—
Sonderformate	—	
Weitere Stärken	—	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	—	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	

LL Charcoal Dark

2600 x 1000 | NA 19299 | SA 19302

LL London Clay

2600 x 1000 | NA 19014 | SA 19025

LL Charcoal Light

2600 x 1000 | NA 19298 | SA 19301

LL Dove Tale

2600 x 1000 | NA 19013 | SA 19024

LL Stony Ground

2600 x 1000 | NA 19012 | SA 19023

LL White

2600 x 1000 | NA 13451 | SA 13467

□ LL Dove Tale



LEATHER-LINE

LEATHER-LINE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PU-Leder	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,95	2,08
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 3,6	~ 4,2

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck		✓*
Siebdruck		✓*

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	

LL LEGUAN Nero

2600 x 1000 | NA 14778 | SA 14797



LL LEGUAN Copper

2600 x 1000 | NA 12884 | SA 12894



LL LEGUAN Gold


2600 x 1000 | NA 13480 | SA 13478



LL LEGUAN Silver

2600 x 1000 | NA 12883 | SA 12893

2600 x 1000



□
LL LEGUAN Gold

LEATHER-LINE

LL LEGUAN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PU-Leder	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,5	1,63
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■ ■ ■ □	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 3,2	~ 3,8

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschchnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	
Siebdruck	—	

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	
Zuschnitte	✓	
Entflammbarkeit ASTM E84	—	
Entflammbarkeit EN13501-1	—	



LL LEGUAN Bianco

2600 x 1000 | NA 15609 | SA 15610



□ LL LEGUAN Bianco

2600 x 1000



LEATHER-LINE

LL LEGUAN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	NA	SA
Oberflächenmaterial	PU-Leder	
Trägermaterial	HIPS	
Materialstärke mm	1,4	1,53
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C	
Feuchtraumeignung	■■■■□	
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	150	
Gewicht/Panel kg	~ 3,2	~ 3,8

VERARBEITUNG

	NA	SA
Schneiden, Stanzen	✓	✓
Bohren	✓	✓
Sägen	✓	—
Fräsen	—	—
Laserzuschnitt	✓	✓
Abkanten	✓	—
PVA verpressbar	✓	—
Digitaldruck	—	—
Siebdruck	—	—

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	NA	SA
PVA-Vorbehandlung	✓	—
Sonderformate	Auf Anfrage	
Weitere Stärken	✓	

	NA	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓	—
Zuschnitte	✓	—
Entflammbarkeit ASTM E84	—	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—	—





NATURE LINE



Mit den nachhaltigen und besonders leichten Dekorpaneelen der NATURE-LINE lassen sich schnell und einfach große Wandflächen gestalten. Die FSC®-zertifizierten und selbstklebenden Produkte können dehnfugenfrei auf allen Untergründen verklebt werden.



WL Carbonized Wood Nature
2600 x 1000 | SA 25549



NATURE-LINE (WL)

WL Carbonized Wood Nature

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.


VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	—
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



WL Nutwood Nature
2600 x 1000 | SA 25547



2600 x 1000



NATURE-LINE (WL)

WL Nutwood Nature

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	—
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



WL Nutwood Country Nature
2600 x 1000 | SA 25546



□ WL Nutwood Country Nature

2600 x 1000



NATURE-LINE (WL)

WL Nutwood Country Nature

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	300
Gewicht/Paneel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	—
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



WL Sessile OAK Nature
2600 x 1000 | SA 25511



□ WL Sessile OAK Nature

2600 x 1000



NATURE-LINE (WL)

WL Sessile OAK Nature

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	—
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—





WL Sunwood Nature
2600 x 1000 | SA 25896



□ WL Sunwood Nature

2600 x 1000



NATURE-LINE (WL)

WL Sunwood Nature

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ ■ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	✓*

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



WL Willow OAK Nature
2600 x 1000 | SA 25895



□
WL Willow OAK Nature

NATURE-LINE (WL)

WL Willow OAK Nature

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□
Abriebbeständigkeit	■□□□□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	300
Gewicht/Paneel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	✓*

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—





WL OAK TREE Light Nature
2600 x 1000 | SA 25544



□
WL OAK TREE Light Nature

NATURE-LINE (WL)

WL OAK TREE Light Nature

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□
Abriebbeständigkeit	■□□□□□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300
Gewicht/Paneel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



DM CEMENT Dark Nature
2600 x 1000 | SA 25515



□ DM CEMENT Dark Nature

NATURE-LINE (DM)

DM CEMENT Dark Nature

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinster Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	Auf Anfrage

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



DM Corten Nature
2600 x 1000 | SA 25548



2600 x 1000



NATURE-LINE (DM)

DM Corten Nature

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,45
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ □ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinstes Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



DM LIMESTONE Grey Nature
2600 x 1000 | SA 25894



□ DM LIMESTONE Grey Nature

2600 x 1000



NATURE-LINE (DM)

DM LIMESTONE Grey Nature

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□
Abriebbeständigkeit	■ ■ ■ ■ □ □ □
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300
Gewicht/Panel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	✓*
Siebdruck	✓*

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beige stellt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



DM CEMENT Light Nature
2600 x 1000 | SA 25516




□
DM CEMENT Light Nature

NATURE-LINE (DM)

DM CEMENT Light Nature

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□
Abriebbeständigkeit	■□□□□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk/Karton
Kleinsten Biegeradius mm	300
Gewicht/Paneel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	Auf Anfrage

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—



DM MARBLE White Nature
2600 x 1000 | SA 25545



□
DM MARBLE White Nature

NATURE-LINE (DM)

DM MARBLE White Nature

2600 x 1000



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	SA
Oberflächenmaterial*	imprägniertes Papier
Trägermaterial	Naturfaser
Materialstärke mm	1,35
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C
Feuchtraumeignung	■□□□□
Abriebbeständigkeit	■□□□□□
Gerollt verpackbar Karton 480 x 480 mm, gerollte Ware nach Erhalt flach lagern	✓ Dekorseite außen, max. 3 Stk./Karton
Kleinster Biegeradius mm	300
Gewicht/Paneel kg	~ 2,2

* Produkt wird ohne Schutzfolie ausgeliefert.

VERARBEITUNG

	SA
Schneiden, Stanzen	✓
Bohren	✓
Sägen mit Unterlage	✓
Fräsen	—
Laserzuschnitt	—
Abkanten	—
Thermisch verformbar	—
PVA verpressbar	—
Digitaldruck	Auf Anfrage
Siebdruck	✓*

* eigener Druckversuch erforderlich, Muster werden gerne beigelegt.

ZUBEHÖR | SONDERAUSSTATTUNG

	SA
PVA-Vorbehandlung	—
Sonderformate	Auf Anfrage
Weitere Stärken	—

	SA
Magnetisch ab 3 Platten	✓
Zuschnitte	✓
Entflammbarkeit ASTM E84	—
Entflammbarkeit EN13501-1	—





Dieses Informationstool wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen, Prüfergebnissen sowie auf eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Auf Wunsch können detaillierte Informationsblätter zu den einzelnen Punkten angefordert werden. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden!

decopoint[®]

decopoint gmbh.
Mathilde Beyerknecht Str. 14
3100 St. Pölten
Austria

Mail: service@decopoint.at
Tel: +43 2742 23124
Fax: +43 2742 258025

webshop: www.decopoint.eu
facebook: facebook.com/decopoint.eu
Youtube: youtube.com/decopointgmbh